



เลขที่อนุสิทธิบัตร 13462

อสป/200 - ข

อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522¹
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
บดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี)
ภายนอกในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 1603001314

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 27 กุมภาพันธ์ 2559

ประดิษฐ์ นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

แสดงถึงการประดิษฐ์ องค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นผสมผงหินยางมะตอย

ให้ผู้ทรงออก สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้	ณ	วันที่	3	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561
หมายเหตุ	ณ	วันที่	26	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2565



อนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร มิฉะนั้น อนุสิทธิบัตรจะถูกยกเว้น
 - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันได้
 - ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 คราว มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

032996

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ องค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นสมผัทินยางมะตอย

สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

เคมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นสมผัทินยางมะตอย

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

- ในปัจจุบันราคายางธรรมชาติมีราคาตกต่ำมาก ทางทีมผู้วิจัยจึงได้พยายามคิดค้นงานวิจัยที่สามารถลดต้นและส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ โดยที่ยางธรรมชาติสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะพื้นยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่มีความจำเป็น พื้นยางธรรมชาติมีสมบัติที่โดดเด่นเหนือพื้นกระเบื้อง ได้แก่ ความสวยงาม คงทน และไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ จึงทำให้พื้นยางธรรมชาติเป็นที่นิยมตกแต่งอาคารบ้านเรือนทั่วไปในภายนอกอาคาร โดยในงานวิจัยนี้ทางทีมผู้วิจัยได้นำเอาเศษหินที่เหลือจากการทำยางมะตอย (ยางมะตอยที่ใช้ในการทำพื้นถนน จะมีส่วนผสมของหินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นยางมะตอย) ซึ่งเป็นผงหินขนาดอนุภาคเล็กๆ และเป็นผงหินที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเป็นของเสีย จากระบวนการผลิตเพื่อทำพื้นยางมะตอย โดยผงหินที่เหลือเหล่านี้ปัจ หนึ่ง มีปริมาณหลายร้อยตัน และยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเศษหินเหล่านี้มาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ซึ่งทำให้พื้นกระเบื้องยาง มีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พื้นยางธรรมชาติมีความคงทนมากขึ้น และสามารถกำจัดปริมาณของเสีย (ผงหิน) ที่เหลือจากการรับน้ำการผลิตยางมะตอยทำถนน
- ดังนั้นหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องยางปูพื้นให้มีคุณภาพในการใช้งานให้ดีขึ้น ย่อมส่งผลให้แผ่นกระเบื้องยางปูพื้นเป็นที่นิยมมากขึ้น และยังส่งผลต่อการกระตุ้นราคายางธรรมชาติในห้องตลาดให้สูงขึ้น เท่ากับเป็นการช่วยช่วยสนับสนุนยางอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของเสียที่เหลือจากการรับน้ำการผลิตยางมะตอยทำพื้นถนน ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมส่งออกภายนอกประเทศไทยได้อีกด้วย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝีมือคนไทย โดยต้นทุนที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาต่ำ เพราะกระบวนการในการแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นนั้นไม่ซับซ้อน

อักษรและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

งานประดิษฐ์นี้เป็นการขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นด้วยเทคนิคการใช้เครื่องบดยางผสมถูกกลึงคู่และเครื่องอัดขี้นรูปร้อน ซึ่งใช้ยางธรรมชาติผสมกับผงหิน (Asphalt rock powder) ที่เหลือจากการผสมยางมะตอยปูพื้นถนนเพื่อที่จะเพิ่มสมบัติทางกลให้แก่แผ่นกระเบื้องยางปูพื้น เนื่องจากยางดิบมีสมบัติที่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องมีการผสมยางดิบกับสารเคมีต่างๆ เพื่อปรับปรุงสมบัติของยางให้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผสมสารเคมีต่างๆ แล้ว จะถูกเรียกว่า “ยางคอมพาวด์” จากนั้นนำยางคอมพาวด์ที่ผสมสารเคมีแล้วไปผ่านกระบวนการคงรูปทำให้ยางมีโครงสร้างโมเลกุลแบบตาข่าย 3 มิติ หรือที่เรียกว่า การเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยางด้วยกระบวนการอัดร้อน โดยสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ยางธรรมชาติ (Natural rubber), ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), กรดสเตียริก (Stearic acid), ไดเบนโซไธอลไดซัลไฟฟ์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS), เททระเมทิลไทรูแรมไดซัลไฟฟ์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD), พาราฟิน วอ๊กซ์ (Paraffin wax), น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil), ไดเมทิลบีวิทัลฟีนิลพีนิลลีนไดเอมีน (N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-*p*-phenylenediamine; 6PPD), ดินอ่อน (Soft clay), ผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder), กัมมะถัน (Sulfur)

วัตถุประสงค์หลักของการประดิษฐ์

- สามารถพัฒนาแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานในสภาพจริงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถกำจัดของเสีย (waste) ที่หลงเหลือจากการผลิตยางมะตอยปูพื้นถนน
- เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปต่อยอด และพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์
- ช่วยลดผลกระทบทางอากาศที่เป็นพิษจากผงหินที่เหลือจากการผลิตหินยางมะตอยและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำอุตสาหกรรมยางมะตอย

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ขั้นตอนการทดสอบ

ในการทดสอบยางอย่างมีประสิทธิภาพและเบดายาให้มีความสม่ำเสมอในคุณภาพนั้น ลำดับขั้นตอนการเติมสารเคมีต่างๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง หลักการ คือ หลังจากการเบดายางธรรมชาติให้น้ำ ก็จะเติมสารเคมีที่กระจายตัวในยางธรรมชาติได้ยากก่อน ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และกรดสเตียริก (Stearic acid) เพราะช่วงแรกอุณหภูมิในการเบดายางต่ำอยู่และยางยังมีความหนืดสูงทำให้แรงกระทำเชิงกลมีมาก จากนั้นจึงเติมสารตัวเดิมที่ไม่เสริมแรง ได้แก่ ไดเบนโซ่ไทด์ซิลไดซัลไฟฟ์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS), เททระเมทิลไทรามไดซัลไฟฟ์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD), พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax), น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil), ไดเมทิลบิวทิลฟีนิลฟีนิลลีนไดเอมีน (N -(1,3-dimethylbutyl)- N' -phenyl-p-phenylenediamine; 6PPD), ขั้นตอนต่อไปคือการเติมสารตัวเสริมแรง ได้แก่ ดินอ่อน (Soft clay) และผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder) ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเติมสารกำมะถันซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและสารป้องกันยางลาย ยางที่ได้หลังจากผสมสารเคมีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่า “ยางคอมพาวด์”

การขึ้นรูปยาง

ผลงานวิจัยนี้จะขึ้นรูปยางโดยการใช้แม่พิมพ์ (moulding) การใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปยางเป็นการขึ้นรูปยางพร้อมๆ กับการเกิดปฏิกิริยาคงรูป (vulcanization) โดยอาศัยความร้อนและแรงอัดจากเครื่องขึ้นรูปยางแบบอัดร้อน ซึ่งใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูปยางที่ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

ตารางที่ 1 สูตรปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติ

20

สารเคมี	ปริมาณพาร์ท每一百单位的橡胶 (part per hundred of rubber; phr)
	สูตร SC:ARP 50:50
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	100.00
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)	10.00
กรดสเตียริก (Stearic acid)	1.50
ไดเบนโซ่ไทด์ซิลไดซัลไฟฟ์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS)	1.00
เททระเมทิลไทรามไดซัลไฟฟ์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD)	0.10
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)	2.00
น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil)	1.00
ไดเมทิลบิวทิลฟีนิลฟีนิลลีนไดเอมีน (N -(1,3-dimethylbutyl)- N' -phenyl-p-phenylenediamine; 6PPD)	1.00
ดินอ่อน (Soft clay)	125.00

25

หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

ผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder)	125.00
กำมะถัน (Sulfur)	4.00

- ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติสำหรับแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นผสมผงหินยาง
5 มะตอย โดยใช้อัตราส่วนระหว่างดินอ่อน (Soft clay) และผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder)
อย่างละครึ่ง (125 phr:125 phr) จากการทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นกระเบื้องยางปูพื้น พบร่วมกับ
สมบัติเชิงกลใกล้เคียงอยู่ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ASTM F1344-15 ซึ่งสูตรเคมี
ที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติเป็นสูตรเฉพาะที่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ลดต้นทุนการ
ผลิต โดยใช้ของเสียเป็นส่วนผสม ตารางที่ 2 แสดงค่าสมบัติเชิงกลของพื้นกระเบื้องยาง
10 ตารางที่ 2 ค่าสมบัติเชิงกลของพื้นกระเบื้องยาง

สมบัติเชิงกล	สูตร
ความหนาแน่น (MPa)	SC:ARP 50:50
ระยะยืด ณ จุดขาด (%)	3.97±0.31
ไมโครส ที่ระยะยืด 100 % (MPa)	330.15±37.36
ความแข็ง (Shore A)	2.45±0.09
ความหนาแน่นต่อการฉีกขาด (N/mm)	72.50±0.71
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (ΔE)	16.49±0.65
	0.87

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

- 20 เมื่อนักกีฬาได้ก่อการไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

ข้อถือสิทธิ

1. องค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นสมผัตินยางมะตอย ประกอบด้วย

	สารเคมี	ปริมาณพาราสเปอร์ฮันเรหอฟรับเบอร์ (part per hundred of rubber; phr)
5	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	100.00
	ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)	10.00
	กรดสเตียริก (Stearic acid)	1.50
	ไดเบนโซ่ไทด์ซัลไฟด์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS)	1.00
10	เททระเมทิลไทรุามไดซัลไฟด์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD)	0.10
	พาราฟิน แวกซ์ (Paraffin wax)	2.00
	น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil)	1.00
	ไดเมทิลบิวทิลฟีนิลพีนิลสีนไดเอ็นfine (N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine; 6PPD)	1.00
15	ดินอ่อน (Soft clay)	125.00
	ผงทินยางมะตอย (Asphalt rock powder)	125.00
	กำมะถัน (Sulfur)	4.00

บทสรุปการประดิษฐ์

- งานประดิษฐ์นี้เป็นการขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องยางบุพ्पินด้วยเทคนิคการใช้เครื่องบดยางผสมลูกกลิ้งคู่และเครื่องอัดร้อน ซึ่งใช้ยางธรรมชาติผสมกับผงหิน (Asphalt rock powder) ที่เหลือจากการผสมยางมะตอยบุพ्पินถนน เพื่อที่จะเพิ่มสมบัติทางกลให้แก่แผ่นกระเบื้องยางบุพ्पิน โดยสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ยางธรรมชาติ (Natural rubber), ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), กรดสเตียริก (Stearic acid), ไดเบนโซ่ไทดีซัลไฟฟ์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS), เททระเมทิลไทยแรมไดซัลไฟฟ์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD), พาราฟิน แวร์กซ์ (Paraffin wax), น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil), ไดเมทิลบิวทิลพีนิลพีนิลลีนไดเอมีน (N -(1,3-dimethylbutyl)- N' -phenyl-p-phenylenediamine; 6PPD), ดินอ่อน (Soft clay), ผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder), กำมะถัน (Sulfur)

ขั้นตอนการบดผสม

- หลังจากการบดยางธรรมชาติให้นิ่มด้วยเครื่องบดยางผสมลูกกลิ้งคู่ ก็จะเติมสารเคมีที่กระจายตัวในยางธรรมชาติได้ยากก่อน ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และกรดสเตียริก (Stearic acid) เพราะช่วงแรกอุณหภูมิในการบดยังต่ำอยู่และยางยังมีความหนืดสูง ทำให้แรงกระทำเชิงกลมีมาก จนนั้นจึงเติมสารตัวเติมที่ไม่เสริมแรง ได้แก่ ไดเบนโซ่ไทดีซัลไฟฟ์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS), เททระเมทิลไทยแรมไดซัลไฟฟ์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD), พาราฟิน แวร์กซ์ (Paraffin wax), น้ำมันอะโรมาติก (Aromatic oil), ไดเมทิลบิวทิลพีนิลพีนิลลีนไดเอมีน (N -(1,3-dimethylbutyl)- N' -phenyl-p-phenylenediamine; 6PPD), ขั้นตอนต่อไปคือการเติมสารตัวเสริมแรง ได้แก่ ดินอ่อน (Soft clay) และผงหินยางมะตอย (Asphalt rock powder) ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเติมสารกำมะถันซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและสารป้องกันยางลาย ยางที่ได้หลังจากผสมสารเคมีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่า “ยางคอมพาวด์”

การขึ้นรูปยาง

- ผลงานวิจัยนี้จะขึ้นรูปยางโดยการใช้แม่พิมพ์ (moulding) การใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปยางเป็นการขึ้นรูปยางพร้อมๆ กับการเกิดปฏิกิริยาคงรูป (vulcanization) โดยอาศัยความร้อนและแรงอัดจากเครื่องขึ้นรูปยางแบบอัดร้อน ซึ่งใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูปยางที่ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที